

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΜΑΣΙΦ ΔΡΥΙΝΟ ΔΑΠΕΔΟ

### 1. Χαρακτηριστικά

Η εταιρεία μας, Ξυλοπάκ Α.Ε. κατασκευάζει μασίφ δρύινα δάπεδα. Η δρύινη ξυλεία προέρχεται από τη Ρουμανία και έχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο. Οι σανίδες κουμπώνουν με αρσενικό – θηλυκό σ' όλες τις πλευρές, τα συγκεκριμένα ξύλινα δάπεδα δεν είναι μπιζουτέ και διατίθενται άβαφα, χωρίς λούστρα ή λάδια.

Το μασίφ δάπεδο μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικούς χώρους, επαγγελματικούς και οικιακούς. Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις του σύγχρονου design και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών, η ΞΥΛΟΠΑΚ Α.Ε προσφέρει μια ευρεία γκάμα και σε ειδικά σχέδια ξύλινων δαπέδων.

### 2. Τεχνικές προδιαγραφές

Quality standard: SR EN 13226: 2009 Wood floors.

Ποιότητες	EXTRA : Χρυσάλιδα , ομοιόχρωμα νερά , χωρίς ασπράδι και ρόζους
	EXTRA S : Ομοιόχρωμα ίσια νερά
	EXTRA I : Ομοιόχρωμα φαρδιά νερά, χωρίς ασπράδι και ρόζους
	AAA : Ομοιόχρωμα φαρδιά νερά , ρόζοι με διάμετρο έως και 5 χιλιοστά, χωρίς ασπράδι
	EXTRA D : Σκούρα νερά , χωρίς ρόζους και ασπράδι
	AB : Μικρές διχρωμίες , ρόζοι με διάμετρο έως και 10 χιλιοστά , χωρίς ασπράδι
	BR : Ρόζοι έως και 15 χιλιοστά, διχρωμίες ,
Διαστάσεις, mm	Πάχος 10 / 14 / 21 mm; Φάρδος 50-130 mm; Μήκος 250-1800 mm
Απόκλιση, mm	±0,2 πάχος ; ±0,5 μήκος; ±0,2 φάρδος ; (+0,3...0) θηλυκό ; (+0...0,3) αρσενικό; 0,1 ≤ θηλυκό πάχος – αρσενικό πάχος ≤ 0,4
Υγρασία , %	7...11
Αποθήκευση	18-25°C, RH 45-60%
Τοποθέτηση	Σύμφωνα με τον οδηγό τοποθέτησης της Ξυλοπάκ Α.Ε.

### 3. Πιστοποιήσεις

SR EN 14342:2013 Wood floors and parquet. Characteristics, conformity assessment is marking.

FSC-STD-40-004 FSC v3.0 Standard for Chain of Custody Certification.

Address :Κασσάνδρου 1, 59132  
Βέροια  
Phone.: +30 23310 22267, 20861  
e-mail: [info@xylopak.com](mailto:info@xylopak.com)  
Web: [www.xylopak.com](http://www.xylopak.com)